GRANIELASTIC XTREM

(REVESTIMIENTO LISO ELASTICO)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UN REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE BASADO EN COPOLIMEROS ACRILICOS FLEXIBLES Y PIGMENTOS MUY RESISTENTES A LA LUZ, MENBRANA ELASTÓMERA ELÁSTICA. PINTURA ANTICARBONATACIÓN CON CONSERVANTE ANTIMOHO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR:	SEGÚN CARTA GRANIELASTIC
ASPECTO:	SEMIMATE LISO
DILUYENTE;	AGUA
DENSIDAD:	1.35 gr/c.c. APROX.
VISCOSIDAD	27.000 – 36.000 C.P.S.
SECADO AL TACTO:	30minutos APROX.
RENDIMIENTO:	15m$^{2/}$ LTR POR MANO' SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE.
CUBRICIÓN	>95%
REPINTADO:	A PARTIR DE 2-4 HORAS.
LAVABILIDAD :	CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
PERMEABILIDAD AL AGUA LÍQUIDA	$w < 0.1$ kg / m^2 * h$^{0.5}$ ESPECIFICACIÓN SEGÚ UNE-EN 1504-2
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	CLASE I $S_D < 5$ m (permeable al vapor de agua) ESPECIFICACIÓN SEGÚ UNE-EN 1504-2
PERMEABILIDAD AL CO_2	$S_D > 50$ m ESPECIFICACIÓN SEGÚ UNE-EN 1504-2
ADHESIÓN MEDIANTE ENSAYO DE ARRANCAMIENTO (Sistemas Rígidos sin cargas de tráfico)	Valor $\geq$ 1.0 N/mm^2 ESPECIFICACIÓN SEGÚ UNE-EN 1504-2 ; VALOR REAL 2.2 N/mm^2
ALMACENAJE:	EXCELENTE. EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES.
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 750 ML, 3 Y 12 Lts
GARANTÍA:	HASTA 10 AÑOS DE PRODUCTO

Valor Límite de la UE para el producto (Cat. A/c) = 40 g/l. Contenido máx. en COV´s: 40 g/l

PROPIEDADES:

GRANIELASTIC XTREM ES UN REVESTIMIENTO LISO ELÁSTICO DE GRAN CUBRICIÓN, SOLIDEZ, IMPERMEABILIDAD AL AGUA Y PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA.
DE FÁCIL APLICACIÓN PERMITIENDO OBTENER ACABADOS DE GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN SUPERFICIES DE ALBAÑILERIA EN INTERIORES Y ESPECIALMENTE EN EXTERIORES. ESTABILIDAD DE COLOR EXCELENTE A LA INTEMPERIE

MODO DE EMPLEO:

SE PUEDE APLICAR A BROCHA, RODILLO O PISTOLA SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE OXIDO, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC.
SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:
ASEGURARSE DE QUE EL SOPORTE ESTÉ BIEN LIMPIO Y SECO Y CON EL TIEMPO DE MADURACIÓN NECESARIO AL AIRE (MÍNIMO TRES SEMANAS).
CONTROLAR QUE LA SUPERFICIE SEA CONSISTENTE Y FIRME, SIN TENDENCIA A DISGREGARSE O DESPRENDERSE. EN CASO CONTRARIO PROCEDER A SU REPARACIÓN Y CONSOLIDACIÓN CON LOS PRODUCTOS ADECUADOS.
LAS POSIBLES GRIETAS O FISURAS DE TAMAÑO SUPERIOR A MEDIO MILÍMETRO QUE PUEDAN EXISTIR, DEBERÁN SANEARSE ADECUADAMENTE Y REPARASE CON MASILLAS O MORTEROS ADECUADOS Y SI FUESEN MUY NUMEROSAS SERÍA CONVENIENTE APLICAR A LO LARGO DE LAS MISMAS Y ENTRE LAS CAPAS DE PINTURA UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO.

SI EXISTEN ZONAS CON MOHOS O VERDÍN TARATR PREVIAMENTE LA SUPERFICIE CON UN DETERGENTE ANTIMOHO O CON LEJÍA.
EN LOS CASOS EN QUE SEA NECESARIO UNIFORMAR LA ABSORCIÓN Y CONSOLIDAR LA SUPERFICIE APLICAR UNA MANO DE "ADORCRIL INT/EXT" ADORAL.
A CONTINUACIÓN APLICAR GRANIELASTIC XTREM

SUPERFICIES YA PINTADAS:
CERCIORARSE DE QUE EL SOPORTE SEA COMPACTO Y FIRME
CONTROLAR CUIDADOSAMENTE EL ESTADO DE LA PINTURA PRECEDENTE, ELIMINANANDO LAS PARTES AGRIETADAS Y QUE NO ESTÉN PERFECTAMENTE ADHERIDAS.
ELIMINAR POR COMPLETO LAS VIEJAS PINTURAS A LA CAL, AL TEMPLE O A LA COLA POR MEDIO DE ABUNDANTE LAVADO Y CEPILLADO A FONDO DE LA SUPERFICIE.
REPARAR CONVENIENTEMENTE LAS IMPERFECCIONES, Y SI HAY PRESENCIA DE GRIETAS, HONGOS O VERDIN PROCEDER COMO SE HA INDICADO PARA LAS SUPERFICES NUEVAS.

SE DEBEN APLICAR SIEMPRE AL MENOS DOS MANOS, DILUYENDO LA PRIMERA SOBRE EL 15% Y LA DE ACABADO ENTRE UN 5-8%

NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5Cº NI SUPERIOR A 35Cº. NO APLICAR SI SE PREVEE LLUVIA, A PLENO SOL DEL MEDIODÍA NI EN DÍAS MUY HÚMEDOS

REV. 25.10.13

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com